

## YAYILMA ORANI TERAZİSİ

STANDARTLAR: EN 12272-1, EN 12274-4, BS 598:108

Yayılma Oranı Terazisi, Asfaltın karışımının yol yüzeyine yayılma oranını belirlemek için kullanılmaktadır.

Yayılma Oranı Terazisi, dört zincirle kaldırılabilen 300 mm<sup>2</sup>'lik kare bir metal tepsideen oluşmaktadır. Zincirler bir denge halkasına bağlanır ve yayılma oranı bir denge halkası ile değerlendirilebilir.

Dayanım Kapasitesi 16 kg/m<sup>2</sup>'ye kadar ve Okunabilirlik 0,5 kg/m<sup>2</sup>'dir. Doğrudan kg/m<sup>2</sup> değeri okumak için kalibre edilmiştir.

### Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (mm)	Ağırlık (kg)
HR-AS2355	Yayılma Oranı Terazisi	33x180x60	0,2
HR-AS2356	Zincirli Metal Tepsi	300x300x25	0,4



HR-AS2355 ile  
HR-AS2356

## ASFALT DİSTİLYASYON TEST SETİ

STANDARTLAR: EN 1431, ASTM D244, AASHTO T 59

Kat-bek asfaltlı ürünlerde uçucu bileşenlerin miktarını ölçmek için yani destilasyon (damıtma) deneyinde kullanılmaktadır.

Asfalt Distilasyon (Damıtma) Test Seti, Alüminyum hazne, alev beki, stant, cam mezür, cam bağlayıcılar, yoğunlaştırıcı, 2 adet ASTM 7C, (-2 to +300°C) termometre, CE direktiflerine uygun olarak gaz vanası ve emniyet için alev kesici ile birlikte verilmektedir.

### Yedek Parça & Aksesuarlar:

Ürün Kodu	Ürün Adı
HR-G1389	Yüksek Distilasyon Termometresi, -2 +300°C, ASTM 7C

### Teknik Özellikler:

Ürün Kodu	Ürün Adı	Ölçüler (cm)	Ağırlık (kg)
HR-AS2325	Asfalt Distilasyon Test Seti	30x30x60	6



HR-AS2325